

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)	
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N°	2H296S4
MISE A JOUR du 08/11/2022	
SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT
GEVEKO MARKING S.AS	ThermLite™ Route Thermo
Zac du Bon Puits BP 123 49481 Saint SYLVAN D'ANJOU FRANCE	Nature du produit ECE

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT			
Enduit à chaud extrudé non rétroréfléchissant de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application manuelle. Il n'y a pas de saupoudrage.			
Conditions limites d'application * :	T° mini : 8 °C	T° maxi : 40 °C	Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)			

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Sabot manuel + fondeur.

DOSAGES PRODUITS	
DOSAGES APPLIQUES :	
<u>PRODUIT :</u>	Dosage humide
Produit de base	100 % 2345 g/m²
N.B : Le dosage sur feuille documenté ici correspond au dosage mesuré sur plastique lors des essais de certification. Ce dosage est sous-estimé par rapport au dosage réel sur une chaussée non marquée (enrobé de PMT 1 mm).	
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :	
T° air : 28 °C	T° sol : 38 °C Hygrométrie : 42 % Vent : 12 km/h TEMPS DE SECHAGE : 1 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	2.13 g/ml	69.7 %		102.0 °C

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL												
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PARIS > PROVINCE		PR	15.84	à	16.25	Année	Trafic (véh/j)	% PL
		Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX		Application en : 2003 - R575		PMT : 0.86 mm				2003	7549	18
CARACTERISATION DU PRODUIT :												
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)												
Classe de roulage		Visibilité de nuit		Adhérence		Visibilité de jour						
Nb de passages de roues		RI		SRT		Chromaticité		Qd				
		(mcd.m-2.lx-1)				(x) (y)		(mcd.m-2.lx-1)				
Exigences :				0.45		Blanc		130				
Etat neuf		/		0.62		0.3200 0.3370		238				
(P1) 50000		/		0.70		0.3380 0.3540		167				
(P2) 100000		/		0.71		0.3350 0.3510		165				
(P3) 200000		/		0.73		0.3340 0.3500		162				
(P4) 500000		/		0.76		0.3300 0.3500		154				
(P5) 1000000		/		0.70		0.3300 0.3480		140				
(P5) 1000000				Classe S4		/		Classe Q3				
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)												
Organisme Technique représenté par : CEREMA												
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /												

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 Le 26/01/2023
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	
	

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
 ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASsociation pour la Certification et la QUalification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
 Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE
 tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
 APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140