

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)		
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	1RH1214S2	du 27/10/2010
SOCIETE TITULAIRE		MISE A JOUR du 01/03/2016
ISOSIGN		PRODUIT
ZA du Monay - CS 40047 71210 Saint Eusèbe FRANCE		ANDES
		Nature du produit Ps

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Peinture solvantée rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 40 °C
		Hygrométrie maxi : 85 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

DOSAGES PRODUITS		
DOSAGES APPLIQUES :		
PRODUIT :		
Produit de base	100 %	Dosage humide 555 g/m²
SAUPOUDRAGE :		
Billes Saupoudrées (- 600-125 SBP ECO (MB1B2TP2) - SOVITEC)	100 %	Dosage utile 285 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile					
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :					
T° air :	19 °C	T° sol :	20 °C	Hygrométrie :	60 %
Vent :	60 km/h	TEMPS DE SECHAGE :		8 min	

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.55 g/ml	51.7 %	75.0 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL											
CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS	PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL	
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX			Application en : 2009 - R162			PMT : 0.85 mm			2009	10100	20

CARACTERISATION DU PRODUIT :						
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)						
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour			(*) hors norme
			Chromaticité		Qd	
Nb de passages de roues	RI	SRT	(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)	
Exigences :	150	0.45			100	
Etat neuf	522	0.52	0.3253	0.3422	226	
(P1) 50000	184	0.61	0.3311	0.3492	158	
(P2) 100000	237	0.64	0.3284	0.3464	153	
(P3) 200000	265	0.58	0.3298	0.3475	147	
(P4) 500000	94*	0.55	0.3270	0.3449	130	
(P3) 200000	Classe R3	Classe S2	/		Classe Q3	

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)	
Organisme Technique représenté par : CEREMA	
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /	

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS	
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP	Le Fabricant (Nom et Visa) :
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 Le 09/02/2016	 Le 01/03/2016
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :		

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
 ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTÉE ACCOMPAGNÉE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASsociation pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
 Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08
 tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax: +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
 APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140