

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)		
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	1H1748S3	MISE A JOUR du 03/03/2022
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT
GEVEKO MARKING S.AS		VIRAGES ECOSOLVANT
Zac du Bon Puits BP 123 49481 Saint SYLVAN D'ANJOU FRANCE		Nature du produit Ps

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Peinture solvantée non rétro réfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

DOSAGES PRODUITS		
DOSAGES APPLIQUES :		
<u>PRODUIT :</u>		Dosage humide
Produit de base	100 %	430 g/m²
<u>SAUPOUDRAGE :</u>		Dosage utile
Charges Antidérapantes Saupoudrées (- M2 - SILMER)	100 %	115 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :				
T° air :	19 °C	T° sol :	24 °C	Hygrométrie : 78 % Vent : 8 km/h TEMPS DE SECHAGE : 10 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.60 g/ml	39.0 %	78.0 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL						
CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PARIS->PROVINCE	PR 15.36	à 16.28	Année
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX			Application en : 2018 - R015		PMT : 0.9 mm	Trafic (véh/j)
						% PL
					2018	17
					2019	17

CARACTERISATION DU PRODUIT :					
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)					
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
			(x)	(y)	
Nb de passages de roues	RI	SRT			(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :		0.45	Blanc		130
Etat neuf	/	0.79	0.3164	0.3337	257
(P1) 50000	/	0.67	0.3265	0.3441	188
(P2) 100000	/	0.66	0.3240	0.3421	164
(P3) 200000	/	0.59	0.3238	0.3422	171
(P4) 500000	/	0.58	0.3243	0.3425	144
(P5) 1000000	/	0.57	0.3235	0.3417	153
(P6) 2000000	/	0.57	0.3242	0.3422	107*
(P5) 1000000		Classe S3	/		Classe Q3

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)					
Organisme Technique représenté par : CEREMA					
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax :/					

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 Le 17/05/2022
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.	
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE	
Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005	
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE	
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr	
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140	