


MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE					
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)					
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824					
ADMISSION N°		1RH1272S1			
		MISE A JOUR du 26/06/2025			
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT			
AXIMUM Industrie		HAWAII			
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE		Nature du produit Ps			
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT					
Peinture solvantée rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.					
Conditions limites d'application * : T° mini : 12 °C T° maxi : 35 °C Hygrométrie maxi : 80 %					
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)					
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE					
Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.					
DOSAGES PRODUITS					
DOSAGES APPLIQUES :					
PRODUIT :				Dosage humide	
Produit de base		100 %		395 g/m²	
SAPOUDRAGE :				Dosage utile	
Billes Saupoudrées (- 425-125 AC02 (MB3A1TAC02) - POTTERS)		100 %		355 g/m²	
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile					
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :					
T° air : 22 °C T° sol : 26 °C Hygrométrie : 59 % Vent : 18 km/h TEMPS DE SECHAGE : 21 min					
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION					
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau	
Produit de base	1.49 g/ml	38.5 %	70.0 %		
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL					
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PARIS>PROVINCE PR 15.36 à 16.28	
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX		Application en : 2010 - R015		PMT : 0.94 mm	Année 2010 Trafic (véh/j) 8600 % PL 18
CARACTERISATION DU PRODUIT : (Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)					
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
Nb de passages de roues	RI	SRT	Chromaticité		Qd
	(mcd.m-2.lx-1)		(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	150	0.45	Blanc		100
Etat neuf	539	0.47	0.3270	0.3454	194
(P1) 50000	312	0.57	0.3243	0.3426	125
(P2) 100000	348	0.48	0.3283	0.3459	122
(P3) 200000	244	0.53	0.3246	0.3427	109
(P4) 500000	182	0.51	0.3235	0.3420	124
(P5) 1000000	208	0.48	0.3238	0.3422	132
(P5) 1000000	Classe R3	Classe S1	/		Classe Q2
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)					
Organisme Technique représenté par : CEREMA Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /					
MARQUAGE DES PRODUITS			VISAS		
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :			Fiche établie par le CEREMA - Dter NP		
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine					
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :			Le 20/08/2025		

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASsociation pour la Certification et la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140