

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)		
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	1H1478S1	MISE A JOUR du 18/02/2019
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT
AXIMUM Industrie		FEROE VILLE/ROUTE
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE		Nature du produit Ps

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Peinture Solvantée non rétroréfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule. Il n'y a pas de saupoudrage.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine automotrice avec un pistolet.

DOSAGES PRODUITS	
DOSAGES APPLIQUES :	
PRODUIT :	Dosage humide
Produit de base	100 % 430 g/m²
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :	
T° air : 18 °C T° sol : 27 °C Hygrométrie : 2 % Vent : 18 km/h	TEMPS DE SECHAGE : 7 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.51 g/ml	56.0 %	74.7 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS		PR	15.36	à	16.28
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX		Application en : 2013 - R243		PMT : 0.88 mm					
CARACTERISATION DU PRODUIT :		(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)		Année	Trafic (véh/j)	% PL			
				2013	6800	17			
				2014	8050	19			

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
			(x)	(y)	
Nb de passages de roues	RI	SRT			(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :		0.45	Blanc		130
Etat neuf	/	0.48	0.3172	0.3352	274
(P1) 50000	/	0.56	0.3232	0.3417	194
(P2) 100000	/	0.53	0.3205	0.3390	202
(P3) 200000	/	0.56	0.3215	0.3401	184
(P4) 500000	/	0.57	0.3206	0.3390	174
(P5) 1000000	/	0.55	0.3189	0.3371	177
(P6) 2000000	/	0.59	0.3236	0.3432	137
(P6) 2000000		Classe S1	/		Classe Q3

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)	
Organisme Technique représenté par : CEREMA	
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /	

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 D. DUBANT Le 01/06/2022
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	
	

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.	
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE	
ASsociation pour la Certification et la QUalification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005	
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE	
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr	
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140	