

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)

établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N°

1RH948S1

MISE A JOUR du

17/12/2018

SOCIETE TITULAIRE

AXIMUM Industrie

8, rue Jean Mermoz

78114 Magny-les-Hameaux FRANCE

PRODUIT

MAYON

Nature du produit

ECR

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Enduit à chaud en rideau rétroréfléchissant de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.

Conditions limites d'application * :

T° mini : 5 °C

Hygrométrie maxi : 90 %

(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Machine automotrice équipé d'un système 'rideau' et d'un distributeur pour saupoudrage

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :

Produit de base

100 %

Dosage humide

2815 g/m²

SAUPOUDRAGE :

Mélange Saupoudré (- GV 600-125 AC07 (MBGV3B2TAC07) - POTTERS)

100 %

Dosage utile

560 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : 23 °C

T° sol : 29 °C

Hygrométrie : 80 %

Vent : 1 km/h

TEMPS DE SECHAGE : 1 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit

Produit de base

Masse Volumique

2.08 g/ml

Teneur en cendres

76.1 %

Extrait sec

Bille Anneau

85.0 °C

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE :

N2

OISE

Chaussée PARIS > PROVINCE

PR

15.84

à

16.25

Année

2003

Trafic (véh/j)

7549

% PL

18

Nature du revêtement : BETON BITUMEUX

Application en : 2003 - R487

PMT : 0.86 mm

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
			(x)	(y)	
Nb de passages de roues	RI	SRT			
Exigences :	(mcd.m-2.lx-1)		(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)
	150	0.45	Blanc		100
Etat neuf	330	0.49	0.3280	0.3460	211
(P1) 50000	278	0.46	0.3410	0.3580	156
(P2) 100000	306	0.51	0.3400	0.3570	145
(P3) 200000	331	0.54	0.3410	0.3580	153
(P4) 500000	262	0.52	0.3380	0.3550	124
(P5) 1000000	243	0.52	0.3330	0.3500	124
(P5) 1000000	Classe R4	Classe S1	/		Classe Q2

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA

Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax :/

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :

CERTIFIE PAR L'ASQUEUR

NF

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

VISAS

Fiche établie par le

CEREMA - Dter NP

D. DUPONT

Le 02/06/2022

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASQUEUR N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASsociation pour la Certification et la QUalification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140