

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)		
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	1H874S1	MISE A JOUR du 02/06/2022
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT
AXIMUM Industrie		AGATE VILLE - ROUTE
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE		Nature du produit EF


DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Enduit à froid, appliqué à la machine, non rétroréfléchissant de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Il n'y a pas de saupoudrage.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Sabot automoteur

DOSAGES PRODUITS		
DOSAGES APPLIQUES :		
<u>PRODUIT :</u>		
Produit de base	98.3 %	Dosage humide 1125 g/m²
Durcisseur	1.7 %	
N.B : Le dosage sur feuille documenté ici correspond au dosage mesuré sur plastique lors des essais de certification. Ce dosage est sous-estimé par rapport au dosage réel sur une chaussée non marquée (enrobé de PMT 1 mm).		
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :		
T° air : 21 °C	T° sol : 27 °C	Hygrométrie : 78 % Vent : 4 km/h TEMPS DE SECHAGE : 15 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.88 g/ml	72.3 %	85.9 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL										
CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PARIS > PROVINCE	PR	15.36	à	15.87	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX			Application en : 2002 - R029		PMT : 0.8 mm			2002	7006	21
CARACTERISATION DU PRODUIT :										
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)										
Classe de roulage		Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour						
Nb de passages de roues		RI	SRT	Chromaticité		Qd				
		(mcd.m-2.lx-1)		(x) (y)		(mcd.m-2.lx-1)				
Exigences :			0.45	Blanc		130				
Etat neuf		/	0.52	0.3220 0.3390		232				
(P1) 50000		/	0.50	0.3300 0.3460		174				
(P3) 200000		/	0.53	0.3270 0.3440		186				
(P4) 500000		/	0.45	0.3270 0.3440		188				
(P5) 1000000		/	0.56	0.3240 0.3410		192				
(P5) 1000000			Classe S1	/		Classe Q4				
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)										
Organisme Technique représenté par : CEREMA										
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /										

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 Le 02/06/2022
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	
	

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE
Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140