

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)		
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	1RH982S1	MISE A JOUR du 18/02/2019
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT
AXIMUM Industrie		FEROE VILLE - ROUTE
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE		Nature du produit Ps

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Peinture Solvantée rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe par machine automotrice. Le produit est saupoudré avec des microbilles.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

DOSAGES PRODUITS		
DOSAGES APPLIQUES :		
<u>PRODUIT :</u>		Dosage humide
Produit de base	100 %	600 g/m²
<u>SAUPOUDRAGE :</u>		Dosage utile
Billes Saupoudrées (- 600-125 TAC90 (MB3B2TAC90) - POTTERS)	100 %	415 g/m²
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile		
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :		
T° air : 17 °C	T° sol : 21 °C	Hygrométrie : 40 % Vent : 4 km/h TEMPS DE SECHAGE : 14 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.51 g/ml	56.0 %	74.7 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL										
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PARIS > PROVINCE		PR 15.84	à 16.25	Année	Trafic (véh/j)	%PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX				Application en : 2003 - R425		PMT : 0.86 mm		2003	7549	18
CARACTERISATION DU PRODUIT :										
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)										
Classe de roulage		Visibilité de nuit		Adhérence		Visibilité de jour				
Nb de passages de roues		RI		SRT		Chromaticité		Qd		
		(mcd.m-2.lx-1)				(x) (y)		(mcd.m-2.lx-1)		
Exigences :		150		0.45		Blanc		100		
Etat neuf		543		0.47		0.3180 0.3370		217		
(P1) 50000		318		0.63		0.3320 0.3500		150		
(P2) 100000		321		0.61		0.3320 0.3500		130		
(P3) 200000		312		0.62		0.3310 0.3500		139		
(P4) 500000		242		0.58		0.3310 0.3490		125		
(P5) 1000000		107*		0.56		0.3250 0.3430		91*		
(P4) 500000		Classe R4		Classe S1		/		Classe Q2		

(*) hors norme

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 D. DUPONT
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	
 EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	Le 01/06/2022

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.	
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE	
ASsociation pour la Certification et la QUalification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005	
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE	
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr	
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140	