

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)		
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	2RH1328S2	MISE A JOUR du 02/06/2022
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT
AXIMUM Industrie		JASPE
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE		Nature du produit EF

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT			
Enduit à froid, appliqué manuellement, rétroréfléchissant de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Le produit est saupoudré avec des microbilles.			
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 45 °C	Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)			

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Application manuelle à la spatule

DOSAGES PRODUITS			
DOSAGES APPLIQUES :			
<u>PRODUIT :</u>			
Produit de base	98.75 %		Dosage humide
Durcisseur	1.25 %		1740 g/m²
<u>SAUPOUDRAGE :</u>			
Mélange Saupoudré	(- GV 600-125 AC02 (MBGV3B2TAC02) - POTTERS)	100 %	Dosage utile
			335 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile				
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :				
T° air :	23 °C	T° sol :	30 °C	Hygrométrie : 52 %
Vent :		8 km/h		TEMPS DE SECHAGE : 16 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	2.03 g/ml	82.3 %	88.0 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS		PR	15.36	à	16.28	Année
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX		Application en : 2011 - R010		PMT : 0.95 mm		2011		Trafic (véh/j)	% PL
								8100	18

CARACTERISATION DU PRODUIT :					
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)					
Classe de roulage	Visibilité de nuit		Visibilité de jour		
	RI	SRT	Chromaticité		Qd
			(x)	(y)	
Nb de passages de roues	(mcd.m-2.lx-1)				(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	150	0.45	Blanc		100
Etat neuf	210	0.59	0.3244	0.3442	146
(P2) 100000	215	0.56	0.3267	0.3441	112
(P3) 200000	206	0.55	0.3273	0.3448	100
(P4) 500000	206	0.52	0.3258	0.3435	103
(P5) 1000000	186	0.58	0.3249	0.3428	123
(P5) 1000000	Classe R3	Classe S2	/		Classe Q2

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)	
Organisme Technique représenté par : CEREMA	
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax :/	

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 D. DUPONT
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	
 EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	Le 02/06/2022

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.	
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE	
ASsociation pour la Certification et la QUalification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005	
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE	
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr	
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140	