

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE					
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)					
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824					
ADMISSION N°		1RH1672S1			
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT			
AXIMUM Industrie		Griffon Ville/Route			
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE		Nature du produit Pr Liquide/Billes			
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT					
Peinture réactive liquide/billes rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.					
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 35 °C Hygrométrie maxi : 80 %					
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)					
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE					
Machine automotrice avec un pistolet et 2 distributeurs indépendants pour saupoudrage et injection					
DOSAGES PRODUITS					
DOSAGES APPLIQUES :					
PRODUIT :					
Produit de base 100 % Dosage humide 420 g/m²					
SAUPOUDRAGE :					
Billes réactives Injectées (- PLUSBEADS 400 - VELUVINE) 55 % Dosage utile 785 g/m²					
Billes réactives Saupoudrées (- PLUSBEADS 400 - VELUVINE) 45 %					
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile					
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :					
T° air : 22 °C T° sol : 36 °C Hygrométrie : 60 % Vent : 10 km/h TEMPS DE SECHAGE : 6 min					
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION					
Produit		Masse Volumique		Teneur en cendres	
Produit de base		1.78 g/ml		54.0 %	
				Extrait sec	
				79.5 %	
				Bille Anneau	
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL					
CARACTERISTIQUES DU SITE :					
N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15.36 à 16.28 Année 2016 Trafic (véh/j) 8695 % PL 17					
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2016 - R157 PMT : 0.99 mm 2017 8124 17					
CARACTERISATION DU PRODUIT :					
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)					
Classe de roulage		Visibilité de nuit		Adhérence	
Nb de passages de roues		RI		SRT	
Exigences :		(mcd.m-2.lx-1)		(x) (y) (mcd.m-2.lx-1)	
		150		Blanc 100	
Etat neuf		362		0.3336 0.3503 137	
(P1) 50000		416		0.3305 0.3485 134	
(P2) 100000		422		0.3295 0.3471 130	
(P3) 200000		259		0.3290 0.3467 118	
(P4) 500000		237		0.3273 0.3454 119	
(P5) 1000000		329		0.3289 0.3466 139	
(P6) 2000000		243		0.3280 0.3459 150	
(P6) 2000000		Classe R4		Classe S1 / Classe Q2	
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)					
Organisme Technique représenté par : CEREMA					
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /					
MARQUAGE DES PRODUITS				VISAS	
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :				Fiche établie par le CEREMA - Dter NP	
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine				D. DURANT	
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :				Le 01/06/2022	
LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.					
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE					
Association pour la Certification et la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005					
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE					
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr					
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140					