MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES VISIBLES DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (type II)

établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N° **DAS-1H1795b**	MISE A JOUR du **13/01/2025**

SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT
AXIMUM Industrie 8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE	**ONYX NOIR** Nature du produit **EF**

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Dispositif d'Alerte Sonore, non-rétroréfléchissant de couleur noire, sur revêtements hydrocarbonés appliqué en une seule passe. Il n'y a pas de saupoudrage.

Conditions limites d'application * : T° mini : **5 °C** T° maxi : **45 °C** Hygrométrie maxi : **80 %**

(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE

Sabot automoteur

DIMENSIONNEMENT DES PROFILS

Hauteur : 15 mm Largeur : / Longueur : / Diamètre : / Espacement : 490 mm

DOSAGES PRODUITS

DOSAGES APPLIQUES :

PRODUIT :		**Dosage humide**
1 Semelle + Barrette	99 %	305 g
Durcisseur	1 %	

N.B : Le dosage sur feuille documenté ici correspond au dosage mesuré sur plastique lors des essais de certification. Ce dosage est sous-estimé par rapport au dosage réel sur une chaussée non marquée (enrobé de PMT 1 mm).

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : **15 °C** T° sol : **21 °C** Hygrométrie : **42 %** Vent : **23 km/h** TEMPS DE SECHAGE : **30 min**

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.85 g/ml	76.9 %	86.3 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE : N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15.36 à 16.28

Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX **Application en : 2021 - R202** PMT : 0.93 mm

Année	Trafic (véh/j)	%PL
2021	6895	18

CARACTERISATION DU PRODUIT :

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage Nb de passages de roues Exigences :	Visibilité de nuit RI (sec) (mcd.m-2.lx-1)	Adhérence SRT 0.45	Visibilité de jour Chromaticité (x)	(y)	Qd (mcd.m-2.lx-1) 80	Hauteur H (mm) 10 ≤ H ≤ 16
			Noir			
Etat neuf	/	Nm	0.3256	0.3369	Nm	15
(P1) 50000	/	Nm	0.3219	0.3362	Nm	14
(P2) 100000	/	Nm	0.3200	0.3346	Nm	14
(P3) 200000	/	Nm	0.3189	0.3339	Nm	13
(P4) 500000	/	Nm	0.3200	0.3342	Nm	11
(P5) 1000000	/	Nm	0.3204	0.3347	Nm	9*
(P4) 500000			/			

(*) hors norme

Nm: Non mesurable

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :

VISAS

Fiche établie par le CEREMA - Dter NP

D. DUPONT

Le 13/01/2025

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE